

Nastro adesivo 4B

| | |
|--------------------------------|---|
| Supporto | Film di Poliestere + TNT di poliestere |
| Adesivo | Gomma termoindurente |
| Dimensioni di fornitura | Altezza a richiesta (tolleranze ± 0.2 mm) Lunghezza standard 50 mt Su richiesta lunghezze diverse Diametro interno 76 mm ($\pm 3\%$) |
| Colori standard | Bianco |
| Applicazioni | Motori Trasformatori |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Classe termica | 130°C – B |
|-----------------------|------------------|

| Caratteristiche tecniche | Unità | Valori | |
|---------------------------------|---------------|------------|----------------------------------|
| | | Minimo | Tipico |
| Spessore supporto | μm | | 70 \pm 10 % |
| Spessore totale | μm | | 110 \pm 10 % |
| Adesività acciaio | N/cm | | 5.0 |
| Allungamento | % | | 15 |
| Carico di rottura | N/cm | | 25 |
| Tensione di perforazione | Kv | 4.8 | |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Corrosione elettrolitica | 1 |
| Tempo di stoccaggio mesi | 6 |
| Metodi di prova | AFERA, PSTC, IEC EN 60454-2 |